

# Verwerkingsadvies

## Bloktreden

Afhankelijk van de toepassing en voorschriften kan gekozen worden voor een loopvlak (I) uitvoering glad-grijs, met wafelmotief of gestraald beton. De bloktreden kunnen geplaatst worden op een zandbed of plaatselijk, danwel volledig ondersteund worden. De elementen mogen koud op elkaar geplaatst worden (II), met een voeg van 10 mm.

De treden mogen niet door middel van een starre voeg (bijvoorbeeld specie) op elkaar aansluiten. Er kan gekozen worden voor een open voeg of een blijvend flexibele voeg. Een open stootvoeg (zie A) dient minimaal 5 mm breed te zijn, in verband met tolerantie is het advies van Vebo 10 mm. Voor een kitvoeg op een rugvulling (zie B) is de voegbreedte minimaal 10 mm.



